

銅・真鍮JIS規格

ワイ・ケイ・マテリアル(株)

表9-板の厚さ(普通級)の許容差

C1020P・C1100P・C1201P・C1220P・C2200P・C2300P・C2400P・C2600 P・C2680P・C2720P・C2801P・C3713P・C3710P・C4250P・C4621P・C4640P										
厚さ	幅又は径(円板)の区分									
	400以下	400以下を越え 700以下	700以下を越え 1000以下	1000を越え 1250以下	1250を越え 1500以下	1500を越え 1750以下	1750を越え 2000以下	2000を越え 2500以下	2500を越え 3000以下	3000を越え 4000以下
0.1以上0.15以下	±0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.15を越え0.25以下	±0.02	±0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
0.25を越え0.35以下	±0.03	±0.04	±0.06	-	-	-	-	-	-	-
0.35を越え0.5以下	±0.04	±0.05	±0.07	±0.08	-	-	-	-	-	-
0.5を越え0.8以下	±0.04	±0.06	±0.08	±0.1	±0.15	-	-	-	-	-
0.8を越え1.2以下	±0.05	±0.08	±0.10	±0.12	±0.16	-	-	-	-	-
1.2を越え2.0以下	±0.06	±0.10	±0.12	±0.15	±0.18	±0.28	±0.35	-	-	-
2.0を越え3.2以下	±0.08	±0.12	±0.15	±0.18	±0.22	±0.33	±0.40	±0.50	-	-
3.2を越え5以下	±0.10	±0.15	±0.18	±0.22	±0.28	±0.40	±0.45	±0.60	-	-
5を越え8以下	±0.13	±0.18	±0.23	±0.26	±0.34	±0.45	±0.55	±0.80	-	-
8を越え12以下	±0.18	±0.25	±0.28	±0.33	±0.40	±0.60	±0.70	±1.0	±1.3	±1.5
12を越え20以下	±0.23	±0.32	±0.35	±0.40	±0.50	±0.75	±0.85	±1.2	±1.5	±1.7
20を越え125以下	±1.3% a)	±1.8% a)	±2.2% a)	±2.5% a)	±3.3% a)	±3.8% a)	±4.3% a)	±6.0 a)	±7.5% a)	±8.5% a)

表12-条の厚さ(普通級)の許容差

C1020R・C1100R・C1201R・C1220R・C2100R・C2200R・C2300R・C2400R・C2600R・C2680R・C2720R・C2801R・C3710R・C4250R・C4450R				
厚さの区分	200以下	200を越え300以下	300を越え400以下	400を越え700以下
0.1以上0.15以下	±0.01	±0.02	±0.02	±0.02
0.15を越え0.25以下	±0.02	±0.02	±0.02	±0.03
0.25を越え0.35以下	±0.02	±0.03	±0.03	±0.04
0.35を越え0.5以下	±0.03	±0.03	±0.04	±0.05
0.5を越え0.8以下	±0.03	±0.04	±0.04	±0.06
0.8を越え1.2以下	±0.04	±0.05	±0.05	±0.07
1.2を越え2.0以下	±0.05	±0.06	±0.06	±0.08
2.0を越え3.0以下	±0.06	±0.07	±0.08	±0.10
3.0を越え4.0以下	±0.07	±0.08	±0.10	±0.12

表10-板の厚さ(特殊級)の許容差

C1020PS・C1100PS・C1201PS・C1220PS・C1441PS・C1510PS・C1921PS・C1940PS及びC7250PSに適用する			
厚さの区分	幅の区分		
	100以下	100を越え300以下	300を越え700以下
0.1以上0.15以下	±0.008	±0.010	±0.015
0.15を越え0.25以下	±0.010	±0.015	±0.020
0.25を越え0.35以下	±0.015	±0.020	±0.025
0.35を越え0.5以下	±0.020	±0.025	±0.030
0.5を越え0.8以下	±0.025	±0.030	±0.035
0.8を越え1.2以下	±0.030	±0.035	±0.040
1.2を越え2.0以下	±0.040	±0.045	±0.050
2.0を越え3.0以下	±0.050	±0.055	±0.060

表11-板の厚さの許容差

C6140P・C6161P・C6280P・C7060P及びC7515Pに適用する							
厚さ	幅又は径(円板)の区分						
	400以下	400以下を越え 700以下	700以下を越え 1000以下	1000を越え 1250以下	1250を越え 1500以下	1500を越え 2500以下	2500を越え 3000以下
0.5以上 0.8以下	±0.07	±0.10	±0.13	-	-	-	-
0.8を越え 1.2以下	±0.08	±0.13	±0.16	-	-	-	-
1.2を越え 2.0以下	±0.12	±0.17	±0.20	±0.24	±0.30	-	-
2.0を越え 3.2以下	±0.15	±0.21	±0.25	±0.28	±0.35	-	-
3.2を越え 5以下	±0.24	±0.26	±0.30	±0.36	±0.40	-	-
5を越え 8以下	±0.30	±0.30	±0.35	±0.40	±0.45	-	-
8を越え 12以下	±0.50	±0.50	±0.60	±0.70	±0.70	±1.0	±1.2
12を越え 20以下	±0.70	±0.70	±0.80	±0.80	±0.80	±1.0	±1.2
20を越え 35以下	±0.90	±0.90	±1.0	±1.0	±1.0	±1.2	±1.2
35を越え 50以下	±1.1	±1.1	±1.2	±1.4	±1.4	±1.6	±1.7
50を越え 75以下	±1.3	±1.3	±1.4	±1.6	±1.6	±3.5% a)	±4.5% a)
75を越え 125以下	±1.5	±1.5	±1.5	±1.6	±1.6	±3.5% a)	±4.5% a)

注a) 百分率表示は厚さに対する割合を示す。

表13-条の厚さ(特殊級)の許容差

C1020RS・C1100RS・C1201RS・C1220RS・C1441RS・C1510RS・C1921RS・C1940RS・C2100RS・C2200RS・C2300RS C2400RS・C2600RS・C2680RS・C2720RS・C2801RS・C4250RS及びC7250RSに適用する			
厚さの区分	幅の区分		
	100以下	100を越え300以下	300を越え700以下
0.1以上0.15以下	±0.008	±0.010	±0.015
0.15を越え0.25以下	±0.010	±0.015	±0.020
0.25を越え0.35以下	±0.015	±0.020	±0.025
0.35を越え0.5以下	±0.020	±0.025	±0.030
0.5を越え0.8以下	±0.025	±0.030	±0.035
0.8を越え1.2以下	±0.030	±0.035	±0.040
1.2を越え2.0以下	±0.040	±0.045	±0.050
2.0を越え3.0以下	±0.050	±0.055	±0.060

表14-条の厚さの許容差

C2051に適用する		
厚さの区分	幅の区分	
	50以下	50を越え100以下
0.2以上 0.4以下	±0.015	±0.020
0.4以上 0.5以下	±0.020	±0.025
0.5以上 0.6以下	±0.025	±0.030