

アルミJIS規格

ワイ・ケイ・マテリアル様

表8-冷間圧延材の厚さの許容差						
厚さ	1085・1080・1070・1060・1050・1050A・1100・1100A(1N00)1200・1230A(1N30) 3003・3103・3203・3005・3105・5005・5110A(5N01)5050・8011A・8021・8079					
	幅					
	450以下	450を越え 900以下	900を越え 1400以下	1400を越え 1800以下	1800を越え 2300以下	2300を越え 2600以下
許容差						
0.20以下	±0.03	±0.03	±0.05	—	—	—
0.20を越え 0.25以下	±0.03	±0.04	±0.05	—	—	—
0.25を越え 0.45以下	±0.04	±0.04	±0.05	±0.06	—	—
0.45を越え 0.70以下	±0.04	±0.05	±0.06	±0.08	—	—
0.70を越え 0.90以下	±0.05	±0.05	±0.06	±0.09	±0.13	—
0.90を越え 1.1以下	±0.05	±0.06	±0.08	±0.10	±0.13	—
1.1を越え 1.7以下	±0.06	±0.08	±0.10	±0.13	±0.15	—
1.7を越え 1.9以下	±0.06	±0.08	±0.10	±0.15	±0.20	—
1.9を越え 2.4以下	±0.08	±0.08	±0.10	±0.15	±0.20	—
2.4を越え 2.7以下	±0.09	±0.10	±0.13	±0.18	±0.23	—
2.7を越え 3.6以下	±0.11	±0.11	±0.13	±0.18	±0.23	±0.25
3.6を越え 4.5以下	±0.15	±0.15	±0.20	±0.23	±0.28	±0.30
4.5を越え 5.0以下	±0.18	±0.18	±0.23	±0.28	±0.33	±0.38
5.0を越え 6.5以下	±0.23	±0.23	±0.28	±0.33	±0.38	±0.43
6.5を越え 8.0以下	±0.33	±0.33	±0.33	±0.38	±0.48	±0.51
8.0を越え 11.0以下	±0.48	±0.48	±0.48	±0.48	±0.58	±0.66
11.0を越え 16.0以下	±0.64	±0.64	±0.64	±0.64	±0.76	±0.89

表8-冷間圧延材の厚さの許容差												
厚さ	2014・2014合せ板・2014A・2017・2017A・2219・2024・2024合せ板・2124・3004・3104・5021・5042 5052・5154・5254・5454・5754・5456・5082・5182・5083・5086・6101・6061・6082・7010・7204 7050・7075・7075・合せ板・7475・7178											
	幅											
	450以下	450を越え 900以下	900を越え 1200以下	1200を越え 1400以下	1400を越え 1500以下	1500を越え 1700以下	1700を越え 1800以下	1800を越え 2000以下	2000を越え 2100以下	2100を越え 2300以下	2300を越え 2400以下	2400を越え 2600以下
許容差												
0.25以下	±0.03	±0.04	±0.06	±0.06	—	—	—	—	—	—	—	—
0.25を越え0.45以下	±0.04	±0.04	±0.06	±0.09	—	—	—	—	—	—	—	—
0.45を越え0.70以下	±0.04	±0.05	±0.06	±0.09	±0.10	±0.10	±0.10	—	—	—	—	—
0.70を越え0.90以下	±0.05	±0.05	±0.06	±0.10	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	—	—	—	—
0.90を越え1.1以下	±0.05	±0.06	±0.08	±0.10	±0.13	±0.13	±0.13	±0.15	—	—	—	—
1.1を越え1.7以下	±0.06	±0.08	±0.10	±0.13	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	—	—	—	—
1.7を越え1.9以下	±0.08	±0.08	±0.10	±0.13	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	—	—	—	—
1.9を越え2.4以下	±0.09	±0.09	±0.10	±0.13	±0.15	±0.15	±0.15	±0.18	±0.18	±0.30	—	—
2.4を越え2.7以下	±0.10	±0.10	±0.13	±0.13	±0.18	±0.18	±0.18	±0.20	±0.20	±0.41	—	—
2.7を越え3.2以下	±0.11	±0.11	±0.13	±0.13	±0.18	±0.18	±0.18	±0.20	±0.20	±0.41	±0.46	±0.51
3.2を越え3.6以下	±0.11	±0.11	±0.13	±0.13	±0.18	±0.25	±0.30	±0.33	±0.36	±0.41	±0.46	±0.51
3.6を越え4.5以下	±0.15	±0.15	±0.20	±0.20	±0.23	±0.30	±0.36	±0.38	±0.41	±0.43	±0.48	±0.58
4.5を越え5.0以下	±0.18	±0.18	±0.25	±0.25	±0.28	±0.36	±0.41	±0.43	±0.43	±0.43	±0.56	±0.66
5.0を越え6.5以下	±0.23	±0.23	±0.28	±0.28	±0.33	±0.41	±0.46	±0.46	±0.46	±0.46	±0.61	±0.71
6.5を越え8.0以下	±0.33	±0.33	±0.33	±0.33	±0.38	±0.46	±0.51	±0.51	±0.51	±0.51	±0.64	±0.76
8.0を越え11.0以下	±0.48	±0.48	±0.48	±0.48	±0.48	±0.51	±0.58	±0.58	±0.64	±0.64	±0.66	±0.84
11.0を越え16.0以下	±0.64	±0.64	±0.64	±0.64	±0.64	±0.64	±0.64	±0.76	±0.76	±0.76	±0.89	±0.89