

鉄 JIS規格

ワイ・ケイ・マテリアル(株)

種類の記号	適用厚さ mm	用途 (参考)
SPCC	0.10~3.2	一般用
SPCD	0.15~3.2	絞り用
SPCE	0.15~3.2	深絞り用
SPCF	0.40~3.2	非時効性深絞り用
SPCG	0.40~3.2	非時効性超深絞り用

SPCC.SPCD及びSPCEは、受渡当事者間の協定によって適用厚さの上限を6.0としてもよい。

表15-厚さの許容差A

SPCC・SPCD・SPCE・SPCF・SPCG					
厚さ	幅				
	600未満	600以上 1000未満	1000以上 1250未満	1250以上 1600未満	1600以上
0.25未満	±0.030	±0.030	±0.030	-	-
0.25以上 0.40未満	±0.040	±0.040	±0.040	-	-
0.40以上 0.60未満	±0.050	±0.050	±0.050	±0.060	-
0.60以上 0.80未満	±0.060	±0.060	±0.060	±0.060	±0.070
0.80以上 1.00未満	±0.060	±0.060	±0.070	±0.080	±0.090
1.00以上 1.25未満	±0.070	±0.070	±0.080	±0.090	±0.11
1.25以上 1.60未満	±0.080	±0.090	±0.10	±0.11	±0.13
1.60以上 2.00未満	±0.10	±0.11	±0.12	±0.13	±0.15
2.00以上 2.50未満	±0.12	±0.13	±0.14	±0.15	±0.17
2.50以上 3.15未満	±0.14	±0.15	±0.16	±0.17	±0.20
3.15以上	±0.16	±0.17	±0.19	±0.20	-

表16-厚さの許容差B

SPCC・SPCD・SPCE・SPCF・SPCG				
厚さ	幅			
	160未満	160以上 250未満	250以上 400未満	400以上 600未満
0.1以上 0.16未満	±0.015	±0.020	-	-
0.16以上 0.25未満	±0.020	±0.025	±0.030	±0.030
0.25以上 0.40未満	±0.025	±0.030	±0.035	±0.035
0.40以上 0.60未満	±0.035	±0.040	±0.040	±0.040
0.6以上 0.8未満	±0.040	±0.045	±0.045	±0.045
0.8以上 1.00未満	±0.040	±0.05	±0.05	±0.05
1.00以上 1.25未満	±0.05	±0.05	±0.05	±0.06
1.25以上 1.60未満	±0.05	±0.06	±0.06	±0.06
1.60以上 2.00未満	±0.06	±0.07	±0.08	±0.08
2.00以上 2.50未満	±0.07	±0.08	±0.08	±0.09
2.50以上 3.15未満	±0.08	±0.09	±0.09	±0.10
3.15以上	±0.09	±0.10	±0.10	±0.11